

RESINA GELCOAT

Resina GELCOAT de ácido isoftálico. Tiene un buen rendimiento integral, como resistencia al impacto, resistencia al agua, resistencia a la intemperie y rendimiento de la construcción, y es adecuada para la fabricación de productos generales con altos requisitos. Está certificado por la Inspección de Astillero de China. Ha sido aprobado por CCS y DNV, proceso de colocación manual o pulverización.

Viscosidad	Tiempo de gel	Fuerza flexible	Módulo flexible	Resistencia a la tracción	Módulo de tracción	Elongación de rotura	Fuerza de impacto	Dureza de Barcol	HDT
(25°C) mpa.s	(25°C) mín.	MPa	GPa	MPa	GPa	%	KJ/m2		°C
1600-2600 /3500-5500	8-20	100	3.0	68	3.0	2.4	10	46	70

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Resina GELCOAT la carga y el transporte deben seguir las reglas del capítulo 5 de las regulaciones sobre productos químicos. Los productos deben almacenarse a menos de 25 °C y evitar la luz solar, fuentes de calor y fuentes de fuego. La vida útil es de 6 meses.

NOTA: las formulaciones sugeridas se basan en nuestras propias experiencias y conocimientos; sin embargo, no constituye una garantía que exima al usuario de su responsabilidad de comprobación y formulación al usuario.