

FICHA TÉCNICA

del producto

“

GELCOAT BLANCO



Presentación:

Bidón de 25kg

Tambores de 220Kg

Envases menores según requerimiento



ALMACENAMIENTO

Mantener el producto en su envase original herméticamente cerrado, en un lugar fresco y seco, protegido de:

- Humedad.
- Fuentes de calor.
- Chispas o ignición.
- Luz solar directa.



USOS:

- Fabricación de piscinas.
- Tinas e hidromasajes.
- Carrocerías.
- Embarcaciones.
- Tanques y cisternas.
- Calaminas traslúcidas.
- Piezas decorativas y artículos de fibra de vidrio.



PROPIEDADES QUÍMICAS

- Viscosidad a 25 °C: 3000 – 4500 cps.
- Tiempo de gel (27 °C): 8 – 15 min.
- Resistencia a la tracción: 70 MPa.
- Módulo de tracción: 3200 MPa.
- Elongación a la rotura: 2 %.
- Resistencia a la flexión: 90 MPa.

CONDICIONES DE CURADO

- Curado a temperatura ambiente durante 24 horas.

POST CURADO RECOMENDADO:

- 40 °C por 2 horas.
- 60 °C por 2 horas.
- 80 °C por 2 horas.
- 100 °C por 1 hora.