

FICHA TÉCNICA

del producto

“

MEZE 59 RESINA ORTOFTÁLICA



MEZE 59 es una resina poliéster insaturada ortoftálica preacelerada de uso general, desarrollada para la fabricación de productos reforzados con fibra de vidrio mediante procesos de laminación manual, proyección y moldeo por contacto. Se caracteriza por su buena impregnación de la fibra.

Presentación: Tambores metálicos de boca pequeña de 220 Kg. Neto.

Categoría: Diluyente



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Apariencia	Líquido viscoso transparente
Color	Ligeramente azulado
Densidad a 25°C	0.90 - 0.91 g/cm ³
Contenido de estireno	34 - 40 %
Tiempo de gel (25°C)	15 - 25 min
Fórmula química	15 - 25 min*



APLICACIONES:

- Tanques de agua.
- Piscinas.
- Carrocerías.
- Embarcaciones y botes.
- Casetas sanitarias.
- Paneles y cubiertas.



USOS:

- Se utiliza en la fabricación de piezas reforzadas con fibra de vidrio que requieren buena resistencia mecánica, facilidad de procesamiento y excelente acabado superficial.



ALMACENAMIENTO:

- Mantener en envases originales herméticamente cerrados.
- Almacenar bajo techo en lugar fresco, seco y ventilado.
- Evitar la exposición directa al sol.
- Temperatura recomendada: entre 15°C y 25°C.
- Mantener alejada de fuentes de calor e ignición.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Producto inflamable debido a su contenido de estireno.
- Evitar la inhalación prolongada de vapores.
- Utilizar en áreas con adecuada ventilación.

